



INFLUENCE®

SPECIFICATIONS

Couche d'usure :	Uréthane (Fini Mat)
Épaisseur de la Couche d'Usure :	.026" (0.66mm)
Épaisseur Nominale :	.086" (2.18mm)
Largeur :	12' (3.6m)
Quantité Maximale par Rouleau :	111 (93sq/m)
Poids Approximatif par Rouleau :	4.9 (2.6 kg)
ASTM F 970: Limite de Charge Statique :	500lbs / po2 (35.15 kg/cm2)
ASTM F 1303:	Type I, Grade 1 et Type II, Grade 3, Class B
HUD/FHA Normes et Propriétés Minimale :	Rencontre les Normes pour la Couche d'Usure
ASTM E-648:	Class 1

INSTALLATION

Utilisation :	Résidentielle, Commercial léger et commercial
Système d'Installation :	Conventionnel Collé à la Grandeur ou Non Collé (résidentiel seulement).
Niveau :	Béton Sous ou Au niveau du sol, Béton ou Construction de Bois Suspendu.
Découpage :	Main Levée ou Traçage sur Feutre.
Adhésif :	Domco DT-VinylBond™.
Bretelles de la Truelle :	1/32" (0.8mm) profond x 1/16" (1.6mm) large x 1/32" (0.8mm) entre.
Coupe des joints :	Résidentiel; Double coupe à sec. Adhérez la région du joint avec le Ruban à joint Domco S860.
Commercial;	Couper en double à sec et appliquer dans l'adhésif Domco DT-VinylBond™ frais.
Scellant à Joint :	Résidentiel; Scellant à Joints Domco DT-65 uréthane mat. Commercial et comm. léger; Utiliser les cordons de soudage à chaud de vinyle Domco 4mm de couleur compatible

- Conserver le matériau roulé serré, motif vers l'extérieur sur un mandrin de carton solide jusqu'au moment de l'installation.
- Maintenir la température de la pièce, du matériau et de l'adhésif à un minimum de 65° F (18° C) pour une période de 48 heures avant, pendant et après l'installation.
- Utiliser des produits de colmatage et auto nivelant hydraulique à base de ciment Portland seulement.
- Utiliser un produit d'embossage de haute qualité à base de ciment Portland lors d'installation sur plancher de vinyle existant et approuvé.
- Ne pas contaminer les côtés du joint avec l'adhésif
- Rouler dans les deux sens avec un rouleau métallique trois sections et de 75-100lbs (34-45 Kg).
- Protéger les joints fraîchement sceller pour une période de 3 heures après le scellement.

ENTRETIEN ET PROTECTION

- Ne pas replacer les appareils lourds ou permettre de trafic intense pour un minimum de 24 heures après l'installation.
- Ne jamais déplacer d'appareils ou meubles lourds directement sur le couvre plancher, Faire "marcher" ou rouler les appareils et meubles lourds sur des pièces de contreplaqués.
- Pour diminuer le risque d'endommager le couvre sol, utiliser des protecteurs / feutres sous les pattes de chaises, tables et meubles fréquemment déplacés.
- Balayer et passer l'aspirateur fréquemment pour enlever les saletés abrasives et tout débris pouvant égratigner le couvre sol.
- Essuyer tout renversement liquide promptement à l'aide d'une vadrouille ou d'un linge humide.
- Utiliser le nettoyeur Domco SureShine® ou un nettoyeur pour couvre sol équivalent ayant un pH neutre pour l'entretien régulier.
- L'utilisation de tapis protecteur au entrées pour enlever les particules abrasives sous les souliers aidera à prolonger la beauté et la durée de vie utile du couvre sol.

GARANTIE RÉSIDENTIELLE

- 20 Ans Usure et défauts de fabrication
- 20 Ans Ne présenteront pas d'empreintes, déchirures ou fendillements.
- 20 Ans Ne tacheront pas en raison de la prolifération de moisissures
- 20 Ans Résisteront aux taches d'enduit de scellement pour entrées en asphalte
- 20 Ans Résisteront aux taches causés par les panneaux de sous-plancher recommandés

GARANTIE COMMERCIALE LÈGÈRE

10 Ans Usure et défauts de fabrication..

GARANTIE COMMERCIALE

5 Ans Usure et défauts de fabrication